

STEEL CORD**Applications**

- Tyre Steel Cord
- Tyre Bead Wire

Kalite Quality	Eşdeğer Kaliteler Equivalent Qualities	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Ni	%Cr	%Cu	%Mo
SAE 1072	JIS G 3506 SWRH 72A	0.70 - 0.75	0.30 max	0.45-0.60	0.025 max	0.025 max	0.10 max	0.10 max	0.10 max	0.03 max
SAE 1080	JIS G 3506 SWRH 82A	0.80 - 0.85	0.30 max	0.45-0.60	0.025 max	0.025 max	0.10 max	0.10 max	0.10 max	0.03 max